


Aquawood MS-Color Spritzeinstellung

43902 ff

Среднеслойный лак под нанесение распылением



Описание продукта

Водорастворимый пигментный лак на основе акрилатной дисперсии и дисперсии алкидных смол, отличается хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям и равномерным разложением при климатическом воздействии. Высокая паропроницаемость и возможность легкого восстановления. Средний слой с толщиной сухой пленки 40–60 мкм в зависимости от структуры. Не содержит биоциды.

Сфера применения

Недеформирующиеся деревянные строительные элементы, например, окна и двери, а также ограниченно деформирующиеся деревянные элементы, например, садовая мебель, балконы и фасадные плитки.

Способ нанесения

Распыление (Airless, Airmix)

Предварительная обработка поверхности

Шлифовка древесины шкуркой зернистостью 120–180

Система лакокрасочного покрытия

ограниченно деформирующиеся деревянные элементы (за исключением ясеня и дуба):

1 слой Aquawood TIG Spezial 51055 ff, сушка в течение 4 часов, промежуточная шлифовка шкуркой зернистостью 280

1 слой Aquawood MS-Color 43902 ff, толщина влажного слоя 150 мкм

При таком способе обработки достигается толщина сухой пленки прикл. 40 мкм.

Система лакокрасочного покрытия

недеформирующиеся деревянные элементы (за исключением ясеня и дуба):

1 слой Aquawood TIG Spezial 51055 ff, сушка в течение 4 часов

1 слой Aquawood Intermedio 53663

Методом струйного облива или окунания (см. техническое описание)

Сушка в течение 2 часов

Промежуточная шлифовка шкуркой зернистостью 220–240

1 слой Aquawood MS-Color 43902 ff, толщина влажного слоя 150 мкм

При таком способе обработки достигается толщина сухой пленки прикл. 60 мкм.

Согласно ÖNORM B3803 в случае с кроющими пигментными водорастворимыми покрытиями минимальная толщина слоя может быть меньше 100 мкм, если на то имеется документально подтвержденное согласие производителя материала покрытия, а до конечного потребителя была донесена информация о необходимости более частого ухода.

Система лакокрасочного покрытия

Ясень и дуб:

При работе с лиственными породами дерева с высоким содержанием водорастворимых компонентов, а также хвойными породами с высоким содержанием смол, например, лиственницей и сосной, в качестве изолирующего промежуточного покрытия следует наносить акриловый наполнитель ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 (см. техническое описание). По этой причине использование систем с малой толщиной слоя невозможно.

Нанесение ухаживающего и восстанавливающего покрытия

Элементы, сильно пострадавшие от атмосферного воздействия, каждые 3–4 года следует покрывать ADLER Pullex Aqua-Color 53331 (см. техническое описание).

Разведение

При необходимости разводить водой, продукт поставляется готовым для распыления

Время сушки (при температуре помещения 20 °C)

Высыхание «от пыли»	прибл. через 30 минут
Без отлипа	прибл. через 3 часа
Полностью	прибл. через 12 часов

Температура применения и объекта

Не ниже + 10 °C.
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей (слишком быстрое подсыхание).

Рабочие инструменты

Промыть водой сразу после использования.
Присохшие остатки краски удалить очистителем ADLER Aqua-Cleaner 80008 или смывкой ADLER Abbeizer 95125.

Укрывистость (на один слой)

Расход при распылении Airless:
прибл. 250 г/м² или 75–100 г/пог. м оконного профиля

Емкость

5 кг, 25 кг

Хранение

В прохладном месте, но не подвергать заморозке

Срок годности

Не менее 1 года в невскрытой заводской емкости.

Оттенки

Оттенки RAL и NCS, аналогичные акриловому лаку для распыления ADLER Acryl-Spritzlack 43207 ff

Сведения по технике безопасности

Соблюдайте требования паспорта безопасности!

Особые указания

Соблюдайте требования рабочих инструкций по нанесению покрытия на деревянные окна методом распыления!