

Aquawood MS-Tauchlasur

53230 ff



Produktbeschreibung

Wasserverdünnbare Holzlasur für Industrie und Gewerbe auf Basis von acrylat- und ölmodifizierten PUR-Dispersionen mit sehr guter Wetterbeständigkeit und gleichmäßigem Abbau bei Bewitterung. Sehr leichte Renovierbarkeit. Mittlere Schichtbildung mit ca. 30 µm Trockenfilmdicke.

Besonders gleichmäßiges Beizbild auf Weichholz, unterschiedlicher Saugwirkung. Vermeidung von grauen und schwarzen Flecken durch die Imprägnierung.

Besondere Eigenschaften

Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Sehr gutes Ablaufverhalten beim Tauch- oder Flutauftrag.

Anwendungsgebiete

Nicht maßhaltige und semimaßhaltige Holzbauteile wie Holzverkleidungen, Balkone und Fassadenplatten.

Auftragsart

Tauchen, Fluten

Untergrundvorbehandlung

Holzschliff Körnung 120 bis 180

Anstrichaufbau

1 x Aquawood TIG E 57701 ff farbig oder Aquawood TIG U 57601 ff farbig oder

1 x Pullex Aqua-Imprägnierung W30 farbig
(wenn zusätzlich Iv-Schutz verlangt wird)

4 Stunden Trocknung

Zwischenschliff Körnung 280

1 x Aquawood MS-Tauchlasur farbig 53230 ff

Zwischentrocknung ca. 3 Stunden

1 x Aquawood MS-Tauchlasur farbig 53230 ff

Bei Verdünnung muss ein zusätzlicher Tauchvorgang erfolgen (Schichtstärke).

Farbtonwahl

Der Endfarbton ergibt sich grundsätzlich aus der Eigenfarbe des Holzes, dem Farbton der Tauchimprägnierung und in geringerem Ausmaß aus dem Farbton der hell eingefärbten MS-Tauchlasur.

Es empfiehlt sich, auf Originalholz mit dem erwähnten Anstrichaufbau ein Farbmuster anzufertigen!

Pflege- und Renovierungsanstrich

Pullex Aqua-Plus 53101 ff (vgl. Merkblatt)

Verdünnung	Wasser im Bedarfsfall, Produkt ist tauch- bzw. fluffertig eingestellt. Bei großen Teilen kann bis zu 20 % Wasser zugesetzt werden. Tauch- und Flutviskosität 12-14 s DIN 53211 (4-mm-Becher, 20 °C)	
Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)	Staubtrocken	nach ca. 30 Minuten
	Klebfrei	nach ca. 3 Stunden
	Durchgetrocknet	nach ca. 12 Stunden
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Nicht unter + 10 °C. Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder tiefe Temperaturen verzögern die Trocknung. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden (zu schnelle Antrocknung).	
Arbeitsgeräte	Nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Farbreste mit ADLER Aqua-Cleaner 80080 oder ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 entfernen.	
Ergiebigkeit	Ca. 10 m ² pro Liter und Auftrag; entspricht einer Auftragsmenge von ca. 100 g/m ² und Auftrag.	
Lieferform	25 kg	
Lagerung	Kühl, aber frostfrei	
Haltbarkeit	Mindestens 1 Jahr in originalverschlossenen Gebinden.	
Farbtöne	Toskana 53230, andere Farbtöne auf Anfrage.	
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!	